



Joints toriques



Designation	Produit	Matière	Dureté Sh-A	Vulcanisation	Couleur	Encapsulation	Spécification	Mélange	max. Press. MPa(bar)	Temp. °C
OR NBR 70	OR	NBR	70		noir			0100		-30/+100
OR NBR 80	OR	NBR	80		noir			0110		-30/+100
OR NBR 90	OR	NBR	90		noir			0120		-30/+100
OR FKM 80	OR	FKM	80		noir			0130		-15/+200
OR EPDM 70	OR	EPDM	70		noir			0170		-45/+130
OR VMQ 70	OR	VMQ	70		rouge			0180		-55/+200
OR NBR 70	OR	NBR	70		noir		BiB*	0100		-30/+100
OR FEP FKM	OR	F2 006301			noir					-60/+205
OR FEP SI	OR	F3 006301			rouge					-60/+205

Dimensions standards diamètre de 0.73 mm D_i jusqu'à 700 mm D_i maxi • Dimensions Spéciales jusqu'à diamètre 2500 mm D_i

Corde



Designation	Produit	Matière	Dureté Sh-A	Vulcanisation	Couleur	Structure	Tolérance	Mélange	max. Press. MPa(bar)	Temp. °C
RS NBR 70	RS	NBR	70		noir		E1	2201		-30/+100
RS FKM 75	RS	FKM	75		noir		E1	2202		-15/+200
RS EPDM 70	RS	EPDM	70	Perox.	noir		E1	2201		-50/+150
RS VMQ 70	RS	VMQ	60		rouge		E2	4101		-55/+200

Dimensions standards diamètre de 1.5 mm jusqu'à 30 mm maxi • Dimensions Spéciales jusqu'à diamètre 40 mm

Joints quadrilobe



Designation	Produit	Matière	Dureté Sh-A	Vulcanisation	Couleur	Modèle	Spécification	Mélange	max. Press. MPa(bar)	Temp. °C
XR NBR 70	XR	NBR	70		noir			1807		-30/+100
XR FKM 70	XR	FKM	70		noir			1806		-15/+200

Dimensions standards diamètre de 1.78 mm D_i jusqu'à 660 mm D_i maxi

*BiB = conditionnement "Bag in Bag"