



PÂTE DÉCAPANTE **TURBO Z**

BULLETIN TECHNIQUE

Décapage rapide – Facilité de mise en oeuvre- Productivité

Traitement des aciers inoxydables austénitiques

APPLICATIONS

- Décapage par application des zones de soudures.
- Aciers inoxydables austénitiques et austéno-ferritiques.
- Décapage local **express** pour **tous les aciers inoxydables austénitiques**.
- Cuves & Appareils Chaudronnés.
- Équipements Mécano-soudés.
- Soudures TIG / MIG / Baguette.

AVANTAGES

- Décapage très rapide, **blanchiment** des soudures.
- Utilisable sur tous inox austénitiques.
- Réduction des temps de décapage.
- Élimination complète des oxydes TIG/TIG
- Grande polyvalence, temps de contact courts.
- Très grande puissance de décapage
- Ne coule pas. Sécurité d'utilisation.
- Faibles consommations.

CARACTÉRISTIQUES

- Pâte onctueuse translucide blanche.
- Conditionnements pot 2 kg | Pack 12 kg | Fut 70 kg.
- Densité 1,2 – odeur acide.
- Disponible avec accélérateur de décapage

UTILISATION – PRÉCAUTIONS D'EMPLOI - ENVIRONNEMENT

- Application au pinceau sur les cordons de soudures.
- **Contact 5 à 30 min** selon type de soudure.
- En cas de forte calamines, une action mécanique par brossage complète l'action chimique.
- Ne pas utiliser sur surfaces polies ou brillantes.
- Rinçage final mécanique eau froide.
- Utiliser dans un local adapté.
- L'opérateur doit être formé, et porter les équipements EPI adaptés.
- En cas de projection accidentelle, rincer immédiatement à l'eau froide.
- Les effluents de rinçages doivent faire l'objet d'une récupération.

GAMME COMPLÉMENTAIRE – EPI - MATÉRIELS

Produits Complémentaires	Matériels & EPI
• Dégraissant biodégradable PROSOLV 594C • Dégraissant désoxydant PROCAP 51 • Pâte passivante classique PROCIV 300PN • Neutralisant détoxiquant effluents PROCIV CL	• Pulvérisateurs anti-acide – lances, buses. • Pompes pneumatiques-skid pulvérisation • Combinaisons-gants renforcés antiacide • Masques respiratoire, cartouches.

Les informations ci dessus sont données à titre indicatif, et ne sauraient engager notre responsabilité en cas d'utilisation inadaptée, ni constituer recommandation d'emploi ou engagements sur résultats. Des essais préalables à toute utilisation doivent être effectués.

Chimimeca se réserve le droit, sans préavis, de faire évoluer la formulation de ses produits

TURBO Z

