FICHE TECHNIQUE

Mise à jour : 13/07/2021

GANTS G-CHEM ULTRA

Référence	EAN	Produit
880420	3660338338281	Taille 7
880421	3660338338298	Taille 8
880422	3660338338304	Taille 9
880423	3660338338311	Taille 10
880424	3660338338328	Taille 11

Description



Gants nitrile, intérieur floqué. Surface extérieur antidérapante paume et doigts. Sans silicone. Epaisseur : 0,38 mm / Longueur : 32 cm.
Très bonne résistance chimique aux dérivés d'hydrocarbures et alcools. Excellente sensibilité Bonne prise pour manipuler des pièces graisseuses et huileuses. Bonne souplesse à toute température. Forte résistance mécanique.

Taille : 7 à 11

Caractéristiques

- Son excellente souplesse, sa conception anatomique et son ajustement parfait garantissent une bonne sensibilité au toucher. La doublure floquée ajoute au confort.
  Utilisation : Usinage de pièces en présence d'huile de coupe. Imprimerie. Traitement du bois. Mécanique générale. Travaux de maintenance. Application des produits phytosanitaires. Entretien et nettoyage. Manipulation de résine.

Normes et certifications

Ce gant de protection a été testé selon les normes Européennes suivantes:

- **EN 420 : 2003 + A1: 2009**. Gants de protection - Exigences générales et méthodes d'essai.
- **EN 388 : 2016**. Gants de protection - Protection contre les risques mécaniques.
- **EN ISO 374-1:2016** Gants de protection contre les produits chimiques et les micro-organismes - Partie 1: Terminologie et exigences de performance pour les risques chimiques. Type B - Etanchéité à l'air et à l'eau selon EN374-2:2014. Résistance de perméation à au moins 3 produits chimiques au niveau 2 selon EN16523-1:2015 (de 1 à 6).
- EN ISO 374-5:2016 Gants de protection contre les produits chimiques et les micro-organismes - Partie 5: Terminologie et exigences de performance pour les risques contre les micro-organismes.
- Règlement (UE) 1935/2004 Contact avec les denrées alimentaires

Il est conforme au Règlement (UE) 2016/425 relatif aux Equipements de Protection Individuelle (EPI). Catégorie II. Attestation d'examen UE de type (module B) délivrée par le CTC, organisme notifié n°0075.

EN 388:2016



3101X

EN ISO 374-1:2016



AJKLMNO

EN ISO 374-5:2016



VIRUS



Conditionnement

- Emballage individuel - sachet de 12 paires – Carton de 144 paires

RUBIX ENGINEERING – 31 rue de la Baume – 75008 PARIS – France
+33 (0)1 44 86 08 10 - aftersale-rubix-engineering@rubix-group.com
www.giss.com

FICHE TECHNIQUE

EN ISO 374-1: 2016 / TYPE A. EN ISO 374-5 : 2016.

Classe	Code	Produits chimiques
Methanol (A)	A	2
Acetone (B)	B	0
n-Heptane (J)	J	6
40% Sodium Hydroxide (K)	K	6
96% Sulphuric Acid (L)	L	3
65% Nitric Acid (M)	M	3
99% Acetic Acid (N)	N	3
25% Amminium Hydroxide (O)	O	5

EN 374-4: 2013.
Détermination de la résistance à la dégradation par des produits chimiques.

Produits chimiques	Code	Dégradation
Methanol (A)	A	55,8%
Acetone (B)	B	95,4%
n-Heptane (J)	J	25,8%
40% Sodium Hydroxide (K)	K	-14,5%
96% Sulphuric Acid (L)	L	77%
65% Nitric Acid (M)	M	93,2%
99% Acetic Acid (N)	N	67,9%
25% Amminium Hydroxide (O)	O	-11,7%

EN ISO 374-1: 2016 Niveaux de performance à la perméation

Temps de passage mesuré (min)	Niveau de performance à la perméation
> 10 min	Classe 1
> 30 min	Classe 2
> 60 min	Classe 3
> 120 min	Classe 4
> 240 min	Classe 5
> 480 min	Classe 6

RUBIX ENGINEERING – 31 rue de la Baume – 75008 PARIS – France
+33 (0)1 44 86 08 10 - aftersale-rubix-engineering@rubix-group.com
www.giss.com