

CHAUSSURE ALTARA S3 SRC

Référence 867157 à 867169



Norme : EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC

Pointures : 36 à 48

Descriptif : Tige microfibre hydrofuge. Insert anti-abrasion sur le devant et au talon. Doublure très respirante. Semelle amovible anatomique et anti-transpirante. Tissu à structure alvéolaire étudié pour garantir une respirabilité optimale. Doublure en maille 3D à structure alvéolée, améliore la ventilation du pied et sèche rapidement.

Fermeture : œillets plastiques.

Lacets : Polyamide, résistant à l'abrasion (> 15 000 frictions sous 250 g d'après la norme DIN4843).

Languette renforcée qui apporte un confort à la marche sans stresser le coup-de pied.

Semelle PU/PU anti-abrasion, légère et flexible et très antidérapante.

Embout en composite perforé avec membrane respirante.

Caractéristiques du chaussant :

Forme : Natural confort 11

Embout 200 joules, large conforme aux normes EN ISO 20345 : 2011

Caractéristiques de la semelle :

Antistatique. Semelle de confort : Polyuréthane double densité

Densité confort : 0,45 - Semelle d'usure : 1,00 Anti-torsion

Intercalaire anti-perforation : Non métallique

Coefficient d'adhérence SRC :

Céramique/eau-détergent SRA

0,41 chaussure à plat

0,34 chaussure inclinée vers le talon à 7°

Acier/glycérine SRB

0,22 chaussure à plat

0,17 chaussure inclinée vers le talon à 7°

La combinaison des 3 technologies : (Embout composite perforé + semelle de propreté + doublure à tunnel d'air) permet d'expulser la chaleur et l'humidité et maintient le pied frais et sec.

Poids : 515 g (poids d'un pied en taille 42)

Norme EN ISO 20344:2011	Résultats	Critères de la norme EN ISO 20345:2011
Perméabilité à la vapeur d'eau	36 = 3,8 mg/(cm ² h) 42 = 3,9 mg/(cm ² h) 48 = 3,8 mg/(cm ² h)	>0,8 mg/(cm ² h)
Coefficient de vapeur d'eau	36 = 40,1 mg/cm ² 42 = 40,9 mg/cm ² 48 = 40,1 mg/cm ²	>15,0 mg/cm ²
Pénétration et absorption d'eau	Absorption d'eau = 19 % Pénétration en eau = 0,1 g	< 30 % < 0,2 g