FICHE TECHNIQUE

MOCASSIN TACORA S2 SRC

Référence 867200 à 867213



Norme : EN ISO 20345 : 2011 S2 SRC

Pointures : 35 à 48

Descriptif : Tige en microfibre hydrofuge blanche. Doublure en tissu respirant à cellules ouvertes. Semelle de propreté amovible, anatomique et antidérapante. Tige en pièce unique sans couture. Matière non organique et non allergique.

Lacets : Polyamide, résistant à l'abrasion (> 15 000 frictions sous 250 g d'après la norme DIN4843).
Semelle PU/PU anti-abrasion, ultra légère, flexible et très antidérapante.
Embout en composite perforé avec membrane respirante.



Caractéristiques du chaussant :
Forme : Natural confort 11
Embout 200 joules, large conforme aux normes EN ISO 20345 : 2011

Caractéristiques de la semelle :
Antistatique
Semelle de confort : Polyuréthane double densité
Densité confort : 0,45 - Semelle d'usure : 1,00
Anti-torsion

Coefficient d'adhérence SRC :

- Céramique/eau-détergent SRA
  - 0,68 chaussure à plat
  - 0,52 chaussure inclinée vers le talon à 7°
- Acier/glycérine SRB
  - 0,23 chaussure à plat
  - 0,16 chaussure inclinée vers le talon à 7°

Poids : 495 g (poids d'un pied en taille 42)

Norme EN ISO 20344:2011	Résultats	Critères de la norme EN ISO 20345:2011
Perméabilité à la vapeur d'eau	36 = 3,8 mg/(cm²h) 42 = 3,9 mg/(cm²h) 48 = 3,8 mg/(cm²h)	>0,8 mg/(cm²h)
Coefficient de vapeur d'eau	36 = 40,1 mg/cm² 42 = 40,9 mg/cm² 48 = 40,1 mg/cm²	>15,0 mg/cm²
Pénétration et absorption d'eau	Absorption d'eau = 14 % Pénétration en eau = 0,1 g	< 30 % < 0,2 g

RUBIX ENGINEERING – 31, Rue de la Baume – 75008 PARIS – France
Email: info-rubix-engineering@rubix.com - www.giss.com - www.rubix-engineering.com